

**VEDAPRO****ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  
PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS****DESCRIÇÃO**

VEDAPRO é um aditivo que impermeabilizante para concretos e argamassas. Através da hidrofugação, forma um sistema capilar que permite a respiração dos materiais, adequando-o para o uso em condições severas de umidade, infiltração ou pressão d'água

**APLICAÇÃO**

- Reservatórios e canalizações de água.
- Revestimentos externos.
- Pisos e paredes em contato com a umidade do solo.
- Assentamento de tijolos nos alicerces
- Concreto impermeável.

**BENEFÍCIOS**

- Garante impermeabilidade à argamassa e ao concreto não armado;
- Pode ser adicionado a diversos traços de argamassa ou concreto não armado;
- Dissolve com facilidade na água;
- Melhora a trabalhabilidade das misturas;
- Não altera o tempo de pega;
- Não interfere na qualidade da água potável;
- Pode ser utilizado na argamassa de assentamento

**PREPARO A SUPERFÍCIE**

- A superfície de aplicação deve estar áspera, limpa, retirando todo o pó, óleo, partes soltas e etc.
- Arredondar os cantos, formando meia-cana.
- Estruturas com argamassa rígida devem estar suficientemente dimensionadas e sem trincas.

**INSTRUÇÃO DE USO**

Sempre usar cimento sem pelotas, areia média (0-3 mm) lavada, limpa, sem de impurezas e peneirada.

O produto deve ser homogeneizado sempre que for ser coletado para uso.

**- REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL.**

Deve ser aplicado nos revestimentos impermeáveis 2 ou 3 camadas de aproximadamente 1cm de espessura, após 24 horas de aplicar o chapisco preparado com VEDAPRO CHAPISCO ( traço cimento/areia 1:2 a 1:3).

Fazer a aplicação da argamassa com desempenadeira ou colher de pedreiro, apertando-a bem contra o substrato. Uma camada poderá ser aplicada sobre a anterior, logo após essa ter "puxado", caso não se plique em no máximo 6 horas, será necessário aplicar um chapisco com VEDAPRO CHAPISCO para aderência da próxima camada.

Evitar emendas e desempenar a última chapada. Nunca queimar, nem alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.

**- ALICERCES E PAREDES DE ENCOSTA**

Aplicar uma camada de revestimento impermeável com espessura mínima de 1,5 cm até 60 cm acima do nível do solo ou das manchas de umidade. Nos alicerces, descer o revestimento lateralmente cerca de 15 cm ( Traço de cimento/areia 1:3 e 2 kg VEDAPRO/saco cimento 50 k ).

Após secagem completa aplicar duas demãos de VEDAPRO TINTA ASFÁLTICA ou VEDAPROLIN caso não queira aguardar secagem da superfície. Não deve queimar nem alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro. Assentar todos os tijolos, até a terceira fiada acima do nível do solo, utilizando argamassa com VEDAPRO.

**QUALIDADE E  
TECNOLOGIA****ECOLOGICAMENTE  
CORRETO - BASE  
D' ÁGUA****ECONOMIA E  
PROTEÇÃO PARA  
SUA OBRA.**

**VEDAPRO****ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  
PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS****INSTRUÇÃO DE USO****- CAIXAS D'ÁGUA.**

Utilizar traço de cimento/areia 1:3 e 2 kg de VEDAPRO/ saco de cimento (50 kg).

Aplicar chapisco de 0,3 cm com VEDAPRO CHAPISCO, colocar os canos rosqueados e apertar os flanges dentro e fora. A extremidade do cano deverá sobressair da flange interna e externamente cerca de 3 cm.

No 1º dia aplicar uma camada de 1 cm de espessura na parede e meia-cana, sem seguida que a argamassa tiver puxado aplicar chapisco de 1 cm 1:3 com VEDAPRO CHAPISCO, apertá-la e jogar areia em camada fina.

No 2º dia repetir o procedimento acima.

No 3º dia repetir a procedimento acima sem dar o chapisco e sem jogar areia. Desempenar as superfícies com desempenadeira de madeira.

Para acabamento após a caixa dá água seca, aplicar 2 demãos de VEDAPRO TINTA ASFÁLTICA.

**- CONCRETO IMPERMEÁVEL**

Utilizar traço com consumo de cimento de 350 kg/m³ de concreto, obedecendo a um fator água/cimento de até 0,50.

Adicionar na água de amassamento a dose de 1% de VEDAPRO em relação à massa de cimento (1 L para cada 100 kg de cimento)

Pode-se reduzir o fator água/cimento com o uso de VEDAPROMIX

APLICAÇÃO	TRAÇO	CONSUMO
Revestimento	cimento : areia 1 : 4	140 g VEDAPRO /m2/cm
Revestimento grosso	cimento : cal : areia 1 : 2 : 10 1 : 2 : 8	2 Kg de VEDAPRO para 50 Kg de aglomerante (cal e cimento) 160 g/m2/cm
Concreto impermeável	consumo mínimo de cimento 350 Kg/m3	1 % de VEDAPRO e 0,3 % de VEDAPRO PLASTIFICANTE na massa de cimento.
Revestimento de túneis e subsolos	cimento : areia 1 : 2,5	2 Kg de VEDAPRO para um saco de cimento de 50Kg 220 g/m2/cm
Revestimento de piscinas, alicerces e caixas d'água impermeável.	cimento : areia 1 : 3	2 Kg de VEDAPRO para um saco de cimento de 50Kg 185 g/m2/cm

**ESTOCAGEM** : Local coberto, seco, arejado, longe de fonte de calor, em pilhas com no máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada.

**VALIDADE** : 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

**COMPOSIÇÃO**: Mistura de Minerais Inorgânico .

**DENSIDADE**: 1,010 kg/dm³

**CONSUMO**: Concreto: 1% em relação a massa de cimento (1L / 100kg de cimento)

Argamassas: 4% em relação à massa de cimento (4L / 100kg de cimento)

**PRIMEIROS SOCORROS** : Em contato com pele e os olhos, lavar com água em abundância durante pelo menos 15 minutos. Se ingestão, não provocar vômito. Consultar um médico imediatamente.

**SEGURANÇA**: Manter fora do alcance de criança e animais. Para aplicação do produto use luvas e óculos.

**FORNECIMENTO E EMBALAGEM**: VEDAPRO é fornecido em embalagens de 1 L, 3,6 L, 18 L, 25L e 200 L.



QUALIDADE E  
TECNOLOGIA



ECOLOGICAMENTE  
CORRETO - BASE  
D'ÁGUA



ECONOMIA E  
PROTEÇÃO PARA  
SUA OBRA.

