

**VEDAPRO
CHAPISCO****ADESIVO PARA CHAPISCOS E ARGAMASSAS****DESCRIÇÃO**

PVA maleico com aditivos especiais que melhora a aderência e trabalhabilidade de gesso, argamassas e chapiscos cimentícios.

APLICAÇÃO

- Em chapiscos comuns, rolados e argamassa para aplicações em paredes e tetos, inclusive sobre gesso e EPS (stiropor)
- Em rebocos, reparos, arremates e igualações para paredes internas e externas
- Em rejuntamento de azulejos e pode ser utilizado em rejuntas prontos para uso
- Fixador para pintura tipo caiação, pinturas com cimento branco ou cimento comum.
- Utilizado para consertar pisos quebrados e revestir contra-pisos
- **Em gesso para melhorar trabalhabilidade e tempo para secar**

BENEFÍCIOS

- Reduz a retração, permeabilidade e melhora a trabalhabilidade e aderência da **argamassa, gesso e chapisco** facilitando sua aplicação em tetos, paredes e assentamentos cerâmicos.
- Diminui a fissuração em argamassas de revestimento e deixa os arremates e remendos firmes e sem trincas
- Os rejuntamentos ficam impermeáveis e não soltam com o uso
- A pintura dura muito mais e fica impermeável as infiltrações de água da chuva e faz a broxa correr melhor.

PREPARO A SUPERFÍCIE

- Limpe bem a superfície, retirando todo o pó, óleo, partes soltas e etc.
- Superfícies muito lisas devem ser lavadas, escovadas ou até ser feitos pequenos entalhes, para melhorar a aderência. A aplicação será melhorada se a superfície for ligeiramente umedecida.

INSTRUÇÃO DE USO

Chapiscos - Misturar 1 lata de cimento com 3 latas de areia grossa lavada; amolecer a massa com a mistura de 1 litro de VEDAPRO CHAPISCO com 2 litros de água. (não usar Cal no chapisco)

Para uma maior economia, use VEDAPRO CHAPISCO em chapisco rolado aplicando em rolo de textura intensa.

Rebocos, reparos, arremates e igualações - Deve utilizar traço: 1 lata de cimento; 2 latas de cal; 8 latas de areia média. Amolentar com solução VEDAPRO CHAPISCO para 2 litros de água (1:2). Molhar o local onde irá fazer o arremate antes de aplicar a massa.

Rejuntamentos e azulejos - Amolentar o cimento branco com solução de 1 litro de VEDAPRO CHAPISCO para 2 litros de água (1:2).

Pinturas - Adicionar no cimento ou na cal a mistura de um 1 litro de VEDAPRO CHAPISCO com 4 litros de água.

QUALIDADE E
TECNOLOGIAECOLOGICAMENTE
CORRETO - BASE
D' ÁGUAECONOMIA E
PROTEÇÃO PARA
SUA OBRA.LukaSeal
SEAL TECHNOLOGY SYSTEM

VEDAPRO CHAPISCO

ADESIVO PARA CHAPISCOS E ARGAMASSAS



Pisos - Para 1 lata de cimento, 1 lata de areia média e 2 latas de pedrisco, amolecer com a solução de 1 litro de VEDAPRO CHAPISCO para 2 litros de água (1:2)

Gesso - Adicionar ao gesso a mistura de 1 litro de VEDAPRO CHAPISCO para 3 litros de água

Assentamento Cerâmicos e Tetos - Misture VEDAPRO CHAPISCO na água de amassamento. (1 litro de VEDAPRO CHAPISCO para 2 litros de água)

ESTOCAGEM : Local coberto, seco , arejado, longe de fonte de calor, em pilhas com no máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada.

VALIDADE : 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

COMPOSIÇÃO: Resina de PVA.

DENSIDADE: 1,010 kg/dm³

CONSUMO APROXIMADO: 0,1 Kg/ m² a 0,5 Kg m² Obs.: O consumo pode variar conforme espessura da argamassa.

PRIMEIROS SOCORROS : Em contato com pele e os olhos, lavar com água em abundância durante pelo menos 15 minutos. Se ingestão, não provocar vômito. Consultar um médico imediatamente.

SEGURANÇA: Manter fora do alcance de criança e animais.

Para aplicação do produto use luvas e óculos.



QUALIDADE E
TECNOLOGIA



ECOLOGICAMENTE
CORRETO - BASE
D' ÁGUA



ECONOMIA E
PROTEÇÃO PARA
SUA OBRA.

